

ВЛИЯНИЕ КЛЕЕВОГО ШВА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ

При дополнительном утеплении зданий в качестве утеплителя широкое распространение получил пенополистирол. Одним из основных его недостатков является низкая долговечность. Это приводит к существенному удорожанию эксплуатации зданий за счёт увеличения числа ремонтов, связанных с заменой утеплителя.

Как указывалось ранее [1], одним из способов повышения долговечности утеплителя является его армирование сеткой из полимера или стекловолокна. Сетку к плите пенополистирола приклеивают.

В данной работе рассмотрено влияние марки клея и местоположения клеевого шва на долговечность утеплителя. Образцы в виде прямоугольных брусков габаритными размерами 20*25*120 мм вырезали из плиты с помощью раскалённой нихромовой проволоки. Клеевой шов располагали на 1/4, 1/2 и 3/4 толщины образца. Элементы образца соединяли клеями ПВА и Перлфикс.

Испытания при поперечном изгибе проводили на специальном стенде 2 в режиме заданного постоянного напряжения (σ) и температуры (T). В результате фиксировали время до разрушения (τ). Экспериментальные данные обработанные в координатах $\lg\tau - \sigma$ и $\lg\tau - 1/T$ показаны на рисунке 1.




Рис. 1. Зависимость долговечности от напряжения и температуры образцов из ПСБ-С М-35, соединенных по толщине 1:1 клеем ПВА

Из рисунка видно, что полученные зависимости представляют собой семейство сходящихся прямых и описываются уравнением:

$$\tau = \tau_m \exp\left[-\frac{u_0 - \gamma\sigma}{RT} \left(1 - \frac{T}{T_m}\right)\right] \quad (1)$$

где τ_m и T_m – физические константы материала ; τ_m - период колебания кинетических единиц ; u_0 - максимальная энергия активации разрушения ; γ - структурно-механическая константа ; T_m - предельная температура разложения или размягчения твердого материала ; R - универсальная газовая постоянная .

Величины констант рассчитали по экспериментальным зависимостям графоаналитическим способом[2]. Они приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения физических констант пенополистирола

Марка пенополистирола	Вид клея	Соотношение толщин соединяемых элементов образца	Константы			
			τ_m , с	u_0 , кДЖ/моль	γ , кДЖ/мольМПа	T_m , К
ПСБ-С М15	-	1:0	10^{45}	186	1160	556
ПСБ-С М15	ПВА	1/2:1/2	10^{15}	312	3050	444
ПСБ-СМ-35	-	1:0	10^{29}	200	515	526
ПСБ-СМ-35	ПВА	1/2:1/2	10^{15}	390	1030	393
ПСБ-СМ-35	Перл фикс	1/4:3/4	10^{27}	200	314	667

Из таблицы видно, что склеивание элементов по толщине образца 1/2:1/2 клеем ПВА приводит к эффекту кратности [3], ранее наблюдаемому при разрушении фенольных композитов, наполненных стекловолокном различной длины. А именно, при соединении в образец двух элементов равной толщины величины констант u_0 и γ увеличивается приблизительно вдвое.

Поэтому, оба элемента в образце работают последовательно. В начале разрушается нижний, а клеящая прослойка выполняет роль арматуры. После ее разрыва в работу вступает верхний элемент. Предельная прочность пенополистирола $\sigma_0 = u_0/\gamma$ практически не зависит от конструкции образца.

При соотношении толщин соединяемых элементов 1/4:3/4 эффект кратности пропадает, поскольку сопротивление разрушения верхнего элемента несоизмеримо с сопротивлением нижнего, который определяет долговечность образца.

Предельная прочность склеенных перлфиксом в 1,5 раза выше исходного пенополистирола.

Выводы:

Местоположение клеевого шва по толщине плит пенополистирола и марка клея оказывает существенное влияние на долговечность утеплителя, что необходимо учитывать при проектировании ограждающих конструкций здания.

Список литературы:

1. Оводков И. В., Ярцев В. П. Влияние армирующей сетки на прочность пенополистирола в ограждающих конструкциях/ Сборник статей магистрантов. Выпуск 1. Часть 2.- Тамбов, 2005.- с.80-82

2. Ярцев В. П. Прогнозировании работоспособности полимерных материалов в деталях и конструкциях зданий сооружений. Учебное пособие. Рекомендовано УМО РФ в области строительства – Тамбов, 2001. – 149 с.

3. Ярцев В. П. Длительная прочность реактопластов с волокнистыми наполнителями различной природы/Вестник машиностроения, 1981, №, с. 43-44.

*Работа выполнена под руководством д. т. н., проф. кафедры
«Конструкции зданий и сооружений»
Ярцева В. П.*